



SAB7 €. 18,00



SAB5 €. 16,00

Descrizione prodotto:

Sabbia silicea lavata, ciclonata, essiccata e selezionata.

Granulometria: da 350 a 1150 µ.

Sicurezza: il prodotto non è pericoloso.

Confezione: Bidoni da 5 Kg e da 7 Kg

Applicazioni:

- Ideale per la sabbatura quando occorre forte abrasione e profondità per migliorare l'aggrappamento delle vernici, degli intonaci ecc.
- Ideale per il confezionamento di malte e intonaci premiscelati.

Informazioni e caratteristiche degli aggregati da costruzione.

Caratteristiche/Norma	UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo	UNI EN 13139 Aggregati per malte
Granulometria	0/1 µm	0/1 µm
	G _{F85}	–
	–	Passante (% peso)
	S.1	99
	S.0,250	2
Massa volumica dei granuli	S.0,063	0,1
	2,69 Mg/m ³	2,69 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	0,7%	0,7%
Massa volumica in mucchio	1,47 Mg/m ³	1,47 Mg/m ³
Qualità dei fini	Quantità <3%	Quantità <3%
Contenuto di fini	f ₃	Categoria 2
Contenuto di cloruri	0,0013%	0,0013%
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Contenuto di zolfo totale	Quantità <1%	Quantità <1%
Contenuto di sostanza umica	Assente	Assente
Reattività alcali-silice	Non reattivo	Non reattivo
Classificazione petrografica	Sabbia eterogenea di composizione prevalentemente silicatica (arenarie, rocce, magmatiche, metamorfici, selce, quarzo, miche, plagioclasti) e subordinatamente calcarea (calcarei e dolomie).	

SPIRALFLEX S.r.l.

Via O. Simoni, 3/d – Fraz. Lavino di Mezzo
40011 ANZOLA DELL' EMILIA – BOLOGNA
Tel. 051.733.822 – Fax. 051.731.902

E-mail: info@spiralflex.com – Sito Internet: www.spiralflex.com